



**Ойл  
Коммерц  
Групп**

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА И СПЕЦЖИДКОСТИ

ИНН / КПП: 9718035380 / 771801001

ОГРН: 5167746312510

ОКПО: 05518859

ПАО «Сбербанк России» г. Москва

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

р/с: 40702810638000132282

Паспорт качества продукции № 17/05/06

# Масло гидравлическое HVLP-32

СТО 05518859-001-2019

Дата изготовления: 17.05.2023  
Масса нетто (т): 0,5  
Номер партии: 17/05  
Дата проведения анализа: 17.05.2023  
Дата выдачи паспорта: 17.05.2023

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ (ТУ)	Фактическое значение	Метод испытания
1.	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> не более	860	858	ГОСТ 3900/ ASTM D1298/ ASTM D4052
2.	Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с: - при 40 °С	28,8-35,2	30,9	ГОСТ 33/ ASTM D445 ГОСТ 33/ ASTM D445 ASTM D445/ ГОСТ 33/ ГОСТ Р 53708
	- при 100 °С	5,3-6,8	5,7	
3.	Индекс вязкости, не менее	140	150	ГОСТ 25371/ ASTM D2270
4.	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не менее °С	180	208	ГОСТ 4333/ ASTM D92
5.	Склонность к пенообразованию/ стабильность пены:			ASTM D892
	- при 24 °С, мл	5/0	5/0	
	- при 94 °С, мл	10/0	10/0	
	- при 24 °С после теста при 94 °С, мл	10/0	10/0	
6.	Температура застывания, °С, не выше	-40	-42	ГОСТ 20287 (метод Б)

Ответственный за проведение Испытаний \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)



МО, г. Жуковский, Речной проезд, д.16



+7 (495) 970-24-07



www.ocgroup.ru